Международный стандарт

Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430
Телефон: +79055740063
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н._____

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 24205-МС-2023 от 18.08.2023

1. Опытный образец	Стеклопакет клееный строительного назначения: СПО
2. Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Тандем». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454038, Россия, Челябинская область, Челябинский г.о., г Челябинск, вн.р-н г.о. Металлургический, ул Монтажников, Д. 4, Нежилое Пристроенное Здание Мастерской По Обработке труб, неж. пом. 1
3. Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Тандем». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 454038, Россия, Челябинская область, Челябинский г.о., г Челябинск, вн.р-н г.о. Металлургический, ул Монтажников, Д. 4, Нежилое Пристроенное Здание Мастерской По Обработке труб, неж. пом. 1
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	ГОСТ 24866-2014
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55…68 % Атмосферное давление 744…748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2

Результаты испытаний

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Герметизирующий слой	ГОСТ 24866-2014	Должен быть сплошными, без разрывов и нарушений целостности	Соответствует требованиям
Точка росы, ºС, не выше	ГОСТ 24866-2014	-45	-48
Объем начального заполнения, %, не менее	ГОСТ 24866-2014	90	96
Звукоизоляция, дБА	ГОСТ 24866-2014	Не нормируется	31
Приведенное сопротивление теплопередаче, (м2·°С)/Вт	ГОСТ 24866-2014	Не нормируется	0,58
Эффективность влагопоглотителя, ºС, не менее	ГОСТ 24866-2014	35	41

Заключение:
Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.